POROUS ORGANIC FILM, PRODUCTION THEREOF AND FILM FOR KEEPING VEGETABLE AND FRUIT FRESHNESS

Patent number:

JP7047559

Publication date:

1995-02-21

Inventor:

KAGAWA SEIJI

Applicant:

KAGAWA SEIJI

Classification:

- international:

B29C44/00; B29C67/20; B65D85/34; B65D85/50; C08J9/00; B29C44/00; B29C67/20; B65D85/34; B65D85/50; C08J9/00; (IPC1-7): B29C44/00; B65D85/34; B65D85/50; B29K23/00; B29K105/04;

B29L7/00


- european:

Application number: JP19940158742 19940711 Priority number(s): JP19940158742 19940711

Report a data error here

Abstract of JP7047559

PURPOSE:To simply mass-produce a vegetable and fruit freshness holding film increased in the permeability of oxygen gas and steam by uniformly forming a large number of fine non-through-holes to an org. film in specific density. CONSTITUTION:A roll 106 composed of an iron roll main body 108 having a large number of synthetic diamond particles 107 having sharp corner parts applied thereto in an area ratio of 70% or more by electrodeposition and a roll 124 composed of a roll main body having a polymeric resin layer 125 composed of a urethane resin applied to the surface thereof are provided. A long polyester film is passed through the nip between rolls 106, 124 while uniform pressing force is applied to the whole of the contact surfaces of the rolls 106, 124 and the pressing force to the film due to the sharp corner parts of the particles 107 on the surface of the roll 106 is relaxed by the polymeric resin layer 125 to form non-through-holes to the film in density of 50/cm<2> or more.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-47559

(43)公開日 平成7年(1995)2月21日


(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡用
B29C	44/00						
B65D	85/34	G	2330-3E				
	85/50	c	7191-3E				
# B29K	23: 00						
			9268-4F	B 2 9 C			
			審査請求	求 有 請求項	頁の数5 OL	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号 (62)分割の表示 (22)出願日		特願平6-158742 特願平4-4154の分割 平成4年(1992) 1月13日		(72)発明者	(71)出願人 391009408 加川 清二 埼玉県浦和市田島8丁目15 (72)発明者 加川 清二 埼玉県川口市本町1-17- (74)代理人 弁理士 鈴江 武彦		
			•				
							i

(54) 【発明の名称】 多孔質有機系フィルム、その製造方法および青果物鮮度保持フィルム

(57)【要約】

【目的】 孔径の揃った多数の微細な未貫通孔を有し、 各種の包装材等に有用な多孔質有機系フィルムを提供す ることを目的とする。

【構成】 有機系フィルムに多数の未貫通孔を500個 /cm²以上の密度で一様に穿孔してなることを特徴と している。



1

【特許請求の範囲】

[請求項1] 有機系フィルムに多数の微細な未貫通孔を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔してなる多孔質有機系フィルム。

【請求項2】 鋭い角部を有する多数のモース硬度5以上の粒子が表面に付着された第1ロールと表面が平滑な第2ロールとの間に長尺有機系フィルムを通過させると共に、前記各ロール間を通過する前記長尺有機系フィルムへの押圧力を前記各ロールと接触するフィルム面全体に亘って均一となるように調節することにより前記第1ロール表面の多数の粒子の鋭い角部を前記長尺有機系フィルムに喰い込ませて多数の微細な未貫通孔を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔することを特徴とする請求項1記載の多孔質有機系フィルムの製造方法。

【請求項3】 有機系フィルムに多数の微細な未貫通孔 を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔してなる青 果物鮮度保持フィルム。

【請求項4】 前記未貫通孔の底部に位置する有機系フィルムの残存薄膜部の厚さが10μm以下であることを特徴とする請求項3記載の青果物鮮度保持フィルム。

【請求項5】 二軸延伸ポリプロピレンフィルムに多数の微細な未貫通孔を500個/cm'以上の密度で一様に穿孔し、かつ酸素透過量が6000~20000cc/m'・24hr・23℃であることを特徴とする青果物鮮度保持フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、多数の微細な未貫通孔 を有する多孔質有機系フィルム、その製造方法および青 果物鮮度保持フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術および課題】従来、汎用のオレフィン樹脂 (例えばポリエチレン) に微細な無機物粉末を大量 (通常、樹脂に対して50体積%以上) に充填した後、フィルム化し、更に一軸又は二軸方向に高倍率で延伸することにより、前記無機物粉末との境界面に破壊孔を形成して迷路的に連通した微細な孔を開口した多孔質ポリエチレンフィルムが知られている。しかしながら、かかる方法で製造された多孔質フィルムは無機物粉末を大量に添加するため、フィルムを構成する樹脂本来の特性 (例えば強度、ソフト感、透明性等) が著しく低下するという問題がある。

【0003】さらに、ニードルバンチ法や熱溶融穿孔法のような機械的穿孔法によりオレフィン樹脂フィルムに穿孔する方法が知られている。前記ニードルバンチ法は、熱可塑性樹脂フィルムに加熱された針を押し付けて穿孔する方法である。前記熱溶融穿孔法は、加熱されたエンボスロールにより熱可塑性樹脂フィルムを溶融して穿孔する方法である。

【0004】しかしながら、前記機械的穿孔方法は孔の 50

大きさが100μm程度大きく、これより微細な孔を穿孔することが困難であるばかりか、前記孔を高密度(例えば1cm²当り500個以上)で穿孔できず、各種の機能フィルムへの応用が困難となる。

【0005】本発明の目的は、孔径の揃った多数の微細な未貫通孔を有し、各種の機能フィルム、包装材等に有用な多孔質有機系フィルムを提供するものである。本発明の別の目的は、前記多孔質有機系フィルムを簡単かつ量産的に製造し得る方法を提供するものである。本発明のさらに別の目的は、酸素ガス及び水蒸気の透過量が増大された青果物鲜度保持フィルムを提供しようとするものである。

[0006]

20

【課題を解決するための手段】本発明に係わる多孔質有機系フィルムは、有機系フィルムに多数の未貫通孔が500個/cm²以上の密度で一様に穿孔してなることを特徴とするものである。

【0007】前記有機系フィルムとしては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、フッ素樹脂、ポリアミドなどの汎用高分子フィルム、ポリカーボネート、ポリイミドなどのエンジニアリングプラスチックフィルム、またはポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトンなどのスーパエンジニアリングプラスチックフィルム、或いはエラストマーフィルム、その他熱融着性樹脂フィルム、発泡紙等を用いることができる。

【0008】前記有機系フィルムに穿孔される未貫通孔の孔径は、用途等により任意に選択される。前記未貫通30 孔の開口径は、例えば80μm以下にすることが望ましい。前記有機系フィルムに穿孔される未貫通孔の密度は、500個/cm²以上にする必要がある。このような前記有機系フィルムに占める未貫通孔の密度は、その孔径にもよるが、後述する方法により最大で200000個/cm²まで高くすることが可能である。このため、前記有機系フィルムに占める未貫通孔の密度は前記未貫通孔の孔径との関係や用途等により500個/cm²~200000個/cm²の範囲で任意に選択することが可能である。

【0009】このような多孔質有機系フィルムは、鋭い角部を有する多数のモース硬度5以上の粒子が表面に付着された第1ロールと表面が平滑な第2ロールとの間に長尺有機系フィルムを通過させると共に、前記各ロール間を通過する前記長尺有機系フィルムへの押圧力を前記各ロールと接触するフィルム面全体に亘って均一となるように調節することにより前記第1ロール表面の多数の粒子の鋭い角部を前記長尺有機系フィルムに喰い込ませて多数の微細な未貫通孔を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔することにより製造される。

【0010】前記第1ロールは、金属製ロール本体の表

面に鋭い角部を有する多数のモース硬度5以上の粒子を電着、または有機系もしくは無機系の結合剤により付着させた構造を有する。前記モース硬度5以上の粒子としては、例えばタングテンカーバイトなどの超硬合金粒子、または炭化ケイ素粒子、炭化ホウ素粒子、サファイア粒子、立方晶窒化ホウ素(CBN)粒子、天然又は合成のダイヤモンド粒子等を挙げることができる。特に、硬度、強度等が大きい合成ダイヤモンド粒子が望ましい。前記粒子は、粒径が10~100μmで粒径のばらつきが5%以下のものを用いることが望ましい。前記多2の粒子は、長尺有機系フィルムに未貫通孔を500個/cm²以上の密度で形成する観点から、前記ロール本体表面に50%以上付着させることが望ましい。

【0011】前記第2ロールとしては、例えば鉄ロール、鉄系合金ロール、表面にNiメッキ処理、Crメッキ処理を施した鉄ロール、ステンレスロール、または真鍮、アルミニウム、銅などの比較的軟質な金属からなるロール、或いは金属製ロール本体の表面に高分子樹脂層を被覆したものを用いることができる。前記高分子樹脂としては、各種の樹脂を用いることができるが、特に前記長尺有機系フィルムに対する緩衝作用の高いウレタン樹脂、シリコンゴム等が好適である。

【0012】前記長尺有機系フィルムへの未貫通孔の穿孔は、前記第1、第2のロール間を通過する前記長尺有機系フィルムへの押圧力を調節したり、前記第2ロールを表面が軟質のものから形成したりすることによって達成される。

【0013】本発明に係わる青果物鮮度保持フィルムは、有機系フィルムに多数の微細な未貫通孔を500個/cm³以上の密度で一様に穿孔してなるものである。前記未貫通孔の底部が位置する前記有機系フィルムの残存膜厚は、10μm以下にすることが好ましい。

【0014】前記有機系フィルムとしては、例えば二軸 遠心ポリプロピレンフィルム、キャスティングポリプロ ピレンフィルムなどのポリプロピレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム 等が挙げられる。本発明に係わる青果物鮮度保持フィルムは、酸素透過量が6000~20000cc/m²・24hr・23℃であることが好ましい。

[0015]

【作用】本発明に係わる多孔質有機系フィルムは、有機系フィルムに多数の微細な未貫通孔を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔され、前記多数の未貫通孔の孔径が揃っているため、前記有機系フィルムとしてボリエチレン等の高分子により形成すると、透液性は有さないものの、前記未貫通孔に対応する残存超薄膜部分による酸素ガス透過性、炭酸ガス透過性、水蒸気透過性を示す機能性フィルムを得ることができる。

【0016】具体的には、青果物鮮度保持用機能性包装 材に利用できる。すなわち、青果物を密封包装した場 合、青果物自身の呼吸作用により包装材内の酸素濃度が減少して炭酸ガス濃度が増加し、低酸素、高二酸化炭素の条件が加わって呼吸が抑制され、青果物の鮮度保持がなされる。との場合、前記包装材の素材であるフィルムのガス透過性は個々の青果物が正常に呼吸して生命体を維持できる最低限度の酸素を透過すること、呼吸によって生成した炭酸ガス濃度も過剰にならないように制御されること、細菌繁殖の原因となる結露が生じないこと、等が要求される。本発明に係わる多孔質有機系フィルムはつけに対応する残存超薄膜部分においてフィルム素材の持つガスの溶解、拡散による酸素、炭酸ガス、水蒸気の透過量が大幅に増大するため、かかるフィルムから作製された包装材は優れた青果物鮮度保持作用を有する。

【0017】本発明に係わる方法によれば、鋭い角部を有する多数のモース硬度5以上の粒子が表面に付着された第1ロールと表面が平滑な第2ロールとの間に長尺有機系フィルムを通過させると共に、前記各ロール間を通過する前記長尺有機系フィルムへの押圧力を前記各ロールと接触するフィルム面全体に亘って均一となるように調節することによって、前記長尺有機系フィルム本来の特性を殆ど損うことなく、前記第1ロール表面の多数の粒子の鋭い角部を前記長尺有機系フィルムに喰い込ませて多数の微細な未貫通孔を500個/cm²以上の密度で一様に穿孔でき、前述した機能性フィルム等に有用な多孔質有機系フィルムを量産的に製造することができる。

[0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。図1は、本実施例に用いられる多孔質フィルムの製造装置を示す正面図、図2は図1の製造装置の要部を示す側面図、図3は図2のIII - III 線に沿う断面図である。

【0019】図中の101は、ベッドである。前記ベッ ド101の右端付近を除く上面には、テーブル102が 設けられている。前記テーブル102上には、2つのカ ギ型のフレーム103が前記テーブル102の幅方向に それぞれ所定の間隔をあけて設置されている。前記フレ ーム103は、下板103a、側板103b及び上板1 03cから形成されでいる。前記各フレーム103の側 板103bの中間付近には、軸受104を内蔵した第1 ボックス105がそれぞれ固定されている。前記各フレ ーム103間には、第1ロール106が配置されてい る。前記第1ロール106は、図2に示すように例えば 70~85 µmの粒径で鋭い角部を有する多数のモース 硬度5以上の粒子(例えば合成ダイヤモンド粒子)10 7が表面に70%以上の面積率で電着された鉄製のロー ル本体108と、前記本体108の中心を貫通して前記 本体108の両端面から突出された軸109とから構成

いる。

されている。前記軸109の突出した両端部は、前記第1ボックス105内の軸受104にそれぞれ軸支されている。前記第1ロール106の一端側(例えば左端側)の軸109は、前記ボックス105を貫通しており、かつ前記軸109の突出部分には図示しないモータの駆動軸の歯車と噛合する歯車111が軸着されている。したがって、前記モータの駆動により前記第1ロール106が例えば時計回り方向に回転されるようになっている。また、前記歯車111と前記ボックス105の左側面の間に位置する前記軸109の突出部分には、歯車110が軸着されている。

【0020】前記第1ボックス105の下方および上方 に位置する前記各フレーム103の側板103b部分に は、レール112、113がそれぞれ形成されている。 前記下方の各レール112には、図3に示すようにスラ イダー114 (他方のスライダーは図示せず)が上下動 自在にそれぞれ配置されている。前記各スライダー11 4には、軸受115を内蔵した第2ボックス116がそ れぞれ固定され、前記レール112に沿って上下動でき るようになっている。また、前記各フレーム103間に 20 は第2ロール117が前記第1ロール106の下方に位 置するように対向して配置されている。 前記第2ロール 117は、例えばステンレスからなる表面が硬質のロー ル本体118と、前記本体118の中心を貫通して前記 本体118の両端面から突出された軸119とから構成 されている。前記軸119の突出した両端部は、前記第 2ボックス116内の軸受115にそれぞれ軸支されて いる。前記第2ロール117の一端側(例えば左端側) の軸119部分は、前記第2ボックス116を貫通して 突出しており、かつ前記軸119の突出部分には前記第 1ロール106の軸109の歯車110と噛合する歯車 120が軸着されている。したがって、前記第2ロール 117は前記第2ボックス116及び前記スライダー1 14により前記レール112に沿って上下動自在に配置 される。また、前記モータにより前記第1ロール106 の軸109を時計回り方向に回転することによって、前 記軸109の歯車110と噛合する前記歯車120を有 する前記軸119が反時計回り方向に回転し、結果的に は前記第2ロール117が反時計回り方向に回転するよ うになっている。

【0021】前記上方の各レール113には、図3に示すようにスライダー121(他方のスライダーは図示せず)が上下動自在にそれぞれ配置されている。前記各スライダー121には、軸受122を内蔵した第3ボックス123がそれぞれ固定され、前記レール113に沿って上下動できるようになっている。また、前記各フレーム103間には第3ロール124が前記第1ロール106の上方に位置するように対向して配置されている。前記第3ロール124は、例えばウレタン樹脂などの高分子樹脂層125が表面に被覆された鉄製のロール本体1

26と、前記本体126の中心を貫通して前記本体12 6の両端面から突出された軸127とから構成されてい る。前記軸127の突出した両端部は、前記第3ボック ス123内の軸受122にそれぞれ軸支されている。前 記第3ロール124の一端側(例えば左端側)の軸12 7部分は、前記第3ボックス123を貫通して突出して おり、かつ前記軸127の突出部分には前記第1ロール 106の軸109の歯車110と噛合する歯車128が 軸着されている。従って、前記第3ロール124は前記 第3ボックス123及び前記スライダー121により前 記レール113に沿って上下動自在に配置される。ま た、前記モータにより前記第1ロール106の軸109 を時計回り方向に回転することによって、前記軸109 の歯車110と噛合する前記歯車128を有する前記軸 127が反時計回り方向に回転し、結果的には前記第3 ロール124が反時計回り方向に回転するようになって

【0022】前記2つのフレーム103、前記2つの第 1ボックス105、前記第1ロール106、前記2つの 各スライダー112、113、前記2つの第2ボックス 116、前記第2ロール117、前記2つの第3ボック ス123、前記第3ロール124により穿孔用ユニット 129を構成している。

【0023】前記2つの第2ボックス116の下壁に は、上下にフランジ130、131を有する円筒体13 2がそれぞれ配置されている。前記各円筒体132は、 図3に示すように前記上部フランジ130から前記第2 ボックス116の下壁に螺着された複数のネジ133に より前記第2ボックス116にそれぞれ固定されてい る。前記各円筒体132の下部フランジ131には、中 央に穴134を有する円板135がそれぞれ配置され、 かつ前記各円板135は前記各円板135から前記下部 フランジ131に螺着された複数のネジ136によりそ れぞれ固定されている。前記各円筒体132内には、コ イルバネ137がそれぞれ上下方向に弾性力を付与する ように収納されている。前記各円筒体132内には、上 端に圧力センサ138を取着したロッド139がそれぞ れ前記円板135の穴134を通して挿入されている。 前記各圧力センサ138は、前記各コイルバネ137の 下端に当接され、前記各ロッド139の上昇による前記 コイルスバネ137への押圧力を検出できるようになっ ている。前記各センサ138下方の前記ロッド139部 分には、前記ロッド139を円滑に上下動させるための 円板状ガイド140がそれぞれ取り付けられている。前 記各ロッド139の下端部には、ボールスクリュー14 1 それぞれ挿着されている。前記各ボールスクリュー1 41は、前記フレーム103の下板103aを貫通して 前記ベッド102の窪み部(図示せず)にそれぞれ突出 している。前記窪み部内には、ネジ加工された係合板 (図示せず)を内蔵したケーシング(他方のケーシング は図示せず) 142がそれぞれ設けられている。前記各 ケーシング142内の前記係合板には、前記ボールスク リュー141の下端突出部が螺合されている。 前記各ケ ーシング142内には、前記ボールスクリュー141の 下端突出部と係合するウォーム軸(図示せず)が水平方 向からそれぞれ挿入され、かつ前記各ウォーム軸の一端 にハンドル(他方のハンドルは図示せず)143がそれ ぞれ設けられている。従って、前記ハンドル143を回 転することにより前記ハンドル143のウォーム軸と係 合する前記ボールスクリュー141が回転し、前記ボー 10 ルスクリュー141が挿着された前記ロッド139を上 昇(または下降)するようになっている。この場合、前 記ロッド139をある距離以上に下降させると、前記ロ ッド139に取り付けられた前記円板状ガイド140が 前記円筒体132下部の円板135内面に当接して前記 円筒体132自体を下降させる。このため、前記円筒体 132の上端に固定された前記第2ボックス116が前 記スライダー114により前記レール下方の112に沿 って下降される。

【0024】前記2つの円筒体132、前記2つの円板 20135、前記2つのコイルバネ137、前記2つの圧力センサ138、前記2つのロッド139、前記2つの円板状カイド140、前記2つのボールスクリュー141、前記2つのケーシング142、前記2つのウォーム軸(図示せず)および前記2つのハンドル143により前記第1、第2ロール106、117間を通過するフィルムへの押圧力を調節する第1圧力調節手段144を構成している。

【0025】前記2つの第3ボックス123の上壁に は、上下にフランジ145、146を有する円筒体14 7がそれぞれ配置されている。前記各円筒体147は、 図3に示すように前記下部フランジ146から前記第3 ボックス123の上壁に螺着された複数のネジ148に より前記第3ボックス123にそれぞれ固定されてい る。前記各円筒体147の上部フランジ145には、中 央に穴149を有する円板150がそれぞれ配置され、 かつ前記各円板150は前記各円板150から前記上部 フランジ145に螺着された複数のネジ151によりそ れぞれ固定されている。前記各円筒体147内には、コ イルバネ152がそれぞれ上下方向に弾性力を付与する ように収納されており、かつ前記各コイルバネ152の 下端は前記第3ボックス123の上壁にそれぞれ当接さ れている。前記各円筒体147内には、下端に圧力セン サ153を取着したロッド154がそれぞれ前記円板1 50の穴149を通して挿入されている。前記各圧力セ ンサ153は、前記各コイルバネ152の上端に当接さ れ、前記各ロッド154の下降によるコイルバネ152 への押圧力を検出できるようになっている。前記各セン サ153上方の前記ロッド154部分には、前記ロッド 154を円滑に上下動させるための円板状ガイド155 がそれぞれ取り付けられている。前記各ロッド154の 上端部には、ボールスクリュー156がそれぞれ挿着さ れている。前記各ボールスクリュー156は、前記フレ ーム103の上板103cを貫通して前記上板103c の上方にそれぞれ突出している。前記各上板103cの 上面には、ネジ加工された係合板(図示せず)を内蔵し たケーシング(他方のケーシングは図示せず)157が それぞれ設けられている。前記各ケーシング157内の 前記係合板には、前記ボールスクリュー156の上端突 出部が螺合されている。前記各ケーシング157内に は、前記ボールスクリュー156の上端突出部と係合す るウォーム軸 (図示せず) が水平方向からそれぞれ挿入 され、かつ前記各ウォーム軸の一端にハンドル(他方の ハンドルは図示せず) 158 がそれぞれ設けられてい る。従って、前記ハンドル158を回転することにより 前記ハンドル158のウォーム軸と係合する前記ボール スクリュー156が回転し、前記ボールスクリュー15 6が挿着された前記ロッド154を下降(または上昇) するようになっている。との場合、前記ロッド154を ある距離以上に上昇させると、前記ロッド154に取り 付けられた前記円板状ガイド155が前記円筒体147 上部の円板150内面に当接して前記円筒体147自体 を上昇させる。とのため、前記円筒体147の下端に固 定された前記第3ボックス123が前記スライダー12 1により前記レール113に沿って上昇される。

8

【0026】前記2つの円筒体147、前記2つの円板150、前記2つのコイルバネ152、前記2つの圧力センサ153、前記2つのロッド154、前記2つの円板状カイド155、前記2つのボールスクリュー156、前記2つのケーシング157、前記2つのウォーム軸(図示せず)および前記2つのハンドル158により前記第1、第3ロール106、124間を通過するフィルムへの押圧力を調節する第2圧力調節手段159を構成している。

[0027]前記穿孔用ユニット129の前段には、長 尺フィルムの巻回ロール(図示せず)が配置され、前記 巻回ロールの長尺フィルム160は2つの送りロール1 61を経由して前記ユニット129の前記第1、第2の ロール106、117間および第1、第3のロール10 6、124間に供給される。前記ユニット129の後段 には、静電除去手段162が配置されている。前記静電 除去手段162は、前記テーブル102上に設置され、 純水を収容した容器163と、前記純水に超音波を付与 するための超音波発生部材(図示せず)とから構成され ている。前記ユニット129と前記静電除去手段162 の間、前記容器163内および前記容器163の後段に は、前記第1、第3のロール106、124間を通過し た前記長尺フィルムを搬送するための5つの送りロール 161がそれぞれ配置されている。なお、前記容器16 3の前後段に位置する前記2つの送りロール161には 50

当てロール164がそれぞれ配置されている。前記静電除去手段162の後段には、前記送りロール161、前記当てロール164間を通過した前記フィルムを乾燥するための複数の熱風噴射部材および巻取ロール(いずれも図示せず)が順次配置されている。

【0028】実施例1

前述した構成の多孔質フィルムの製造装置における前記 穿孔用ユニット129の第1、第3ロール106、12 4間でポリエステからなる長尺フィルムを穿孔して多孔 質ポリエステルフィルムを製造する方法を図1~図4を 10 参照して説明する。

【0029】まず、図4に示すように第1圧力調節手段 144の2つのハンドル143を例えば反時計回り方向 に回転させることにより、各円筒体132の上端に連結 された穿孔用ユニット129の各第2ボックス116を スライダー114により各フレーム103の各レール1 12に沿ってそれぞれ下降させ、前記各第2ボックス1 16内の軸受115に軸支された第2ロール117をそ の上の第1ロール106から十分な間隔をあけて離な す。また、第2圧力調節手段159の2つのハンドル1 58を例えば時計回り方向に回転させることにより、各 円筒体147の下端に連結された各第3ボックス123 をスライダー121により各フレーム103の各レール 113に沿ってそれぞれ上昇させ、前記各第3ボックス 123内の軸受122に軸支された第3ロール124を その下の第1ロール106から十分な間隔をあけて離な す。かかる状態において、巻回ロール(図示せず)から 厚さ25μmのポリエステルからなる長尺フィルム16 0の先端を2つの送りロール161により前記ユニット 129の前記第1、第2ロール106、117間、送り ロール161及び第1、第3ロール106、124間を 通過させた後、前記4つの送りロール161により静電 除去手段162の容器内163内を通過させて巻取口ー ル(図示せず)に前記長尺フィルム160の先端を巻 く。なお、前記長尺フィルム160を前記第1、第2口 ール106、117間を通過させる場合には、図4に示 すように前記長尺フィルム160が前記第1ロール10 6表面に接触させないようにする。

[0030]次いで、前記長尺フィルム160の先端を巻取ロールに巻き取った後、前記第2圧力調節手段159の2つのハンドル158を反時計回り方向に回転させることにより、各円筒体147の下端に連結された各第3ボックス123をスライダー121により各フレーム103の各レール113に沿ってそれぞれ下降させ、前記各第3ボックス123内の軸受122に軸支された第3ロール124をその下の第1ロール106と当接させる。更に、前記各ハンドル158を同方向に回転させることにより、各ロッド154下端の各センサ152によりその下の各コイルバネ152を圧縮させる。かかる前記各コイルバネ152の圧縮により、前記各第3ボック

10

ス124の上壁に押圧力が付与され、前記第3ボックス123内の軸受122に軸支された前記第3ロール124と前記第1ロール106間の押圧力が上昇する。この際、前記各圧力センサ152により前記第3ロール124と前記第1ロール106間の押圧力(圧縮力)を検出して、前記各ハンドル158を正逆方向に回転を調節することにより、前記第3、第1のロール124、106間に位置する前記長尺フィルム160への押圧力が調節される。このような前記第2圧力調節手段159による前記ユニット129への押圧調節により、前記第3、第1のロール124、106間に位置する前記長尺フィルム160の幅方向全体に亘って均一な押圧力が付与され、穿孔操作の準備が完了する。

【0031】穿孔操作の準備が完了した後、前記静電除 去手段162の容器163に収容された純水に図示しな い超音波発生部材により超音波を付与する。つづいて、 前記巻取ロールを回転させると同時に、図示しないモー タの駆動軸を回転させることにより、前記駆動軸の歯 車、前記第1ロール106における軸109の歯車11 1の回転伝達により前記第1ロール106が時計回り方 向に回転される。前記第1ロール106が回転すると、 前記軸109の歯車110と前記第3ロール124にお ける軸127の歯車128の回転伝達により前記第3口 ール124が反時計回り方向に回転される。この場合、 前記第2ロール117は前記第1ロール106の上方に 十分離して配置されているため、前記第2ロール117 における軸119の歯車120と前記第1ロール106 における軸109の歯車110の噛合が解除され、前記 第2ロール117はモータの回転による駆動はなされれ ず、フリーな回転となる。このように第1、第3のロー ル106、124が回転されることにより、これらロー ル106、124間を通過する前記長尺フィルム160 が穿孔される。

【0032】すなわち、前記第1ロール106は図2に 示すように鋭い角部を有する多数の合成ダイヤモンド粒 子107が表面に70%以上の面積率で電着された鉄製 のロール本体108を備えた構造になっていおり、かつ 前記第3ロール124は例えばウレタン樹脂などの高分 子樹脂層125が表面に被覆されたロール本体126を 40 備えた構造になっている。また、前記第2圧力調節手段 159による前記ユニット129への押圧調節により、 第1、第3のロール106、124間を通過する前記長 尺フィルム160の前記ロール106、124との接触 面全体に亘って均一な押圧力が付与される。とのため、 前記ポリエステルからなる長尺フィルム160が前記第 1、第3のロール106、124間を通過する時に、前 記第1ロール106表面の多数の合成ダイヤモンド粒子 107の鋭い角部による前記フィルム160への押圧力 が前記高分子樹脂層125で緩和されて喰い込み、前記 50 ポリエステルフィルム本来の特性を殆ど損なうことなく

11

未貫通孔が一様に穿設される。

【0033】次いで、前記ユニット129による穿孔が なされた長尺多孔質ポリエステルフィルム167を5つ の送りロール161および2つの当てロール164によ り前記穿孔屑除去手段162の容器163内に通過、搬 送する。前記ユニット129による前記長尺多孔質ポリ エステルフィルム167への穿孔は、前記第1、第2の ロール106、117の摩擦を主体としたものであるた め、穿孔処理後の前記長尺多孔質ポリエステルフィルム 167表面に大量の静電気が発生し、周囲のダストが付 10 着される。穿孔処理後の前記長尺多孔質ポリエステルフ ィルム167を前記静電除去手段162の純水が収容さ れた容器163を通過させると共に、図示しない超音波 発生部材により前記純水に超音波を付与することによ り、前記長尺多孔質ポリエステルフィルム167に付着 したダストを洗い流す。つづいて、前記長尺多孔質ポリ エステルフィルム167を図示しない複数の熱風噴射部 材に通過させて表面の水を揮散除去した後、図示しない 巻取ロールに巻き取る。

【0034】以上のような本実施例1の方法により製造 20 された長尺多孔質ポリエステルフィルム167は、図5 に示すように開口径35~40μmの微細寸法の未貫通 孔168が5000個/cm゚の密度で多数かつ一様に 穿孔されていた。

【0035】本実施例1の長尺多孔質ポリエステルフィ*

*ルムは、優れた耐水圧性と透湿性を有するため衣料素 材、その他の機能性フィルムとして有用であることが確 認された。

12

【0036】なお、前記実施例1では有機系フィルムを ポリエステルで形成したが、フッ素樹脂、ポリアミド、 エラストマーなどの他の高分子からなるフィルムを用い ても実施例1、2と同様な優れた特性を有する多孔質有 機系フィルムをを得ることができる。

【0037】実施例2~4

- 長尺有機系フィルムとして厚さ20μmの二軸遠心ポリ プロピレン (OPP) フィルムを用い、第1ロールとし て50~60μmの粒径で鋭い角部を有する多数の合成 ダイヤモンド粒子が表面に電着された鉄製のロール本体 を有するものを用い、第1、第3のロール間を通過する 前記長尺有機系フィルムへの押圧力を500kg、20 0kg、50kgとした以外、実施例1と同様な方法に より開口径20μmの微細寸法の未貫通孔が約1000 0個/cm²の密度で多数かつ一様に穿孔され3種の長 尺多孔質OPPフィルムを製造した。
- 【0038】得られた各長尺多孔質〇PPフィルムにつ いて、未貫通孔に対応する残存超薄膜部の厚さ、酸素透 過量および水蒸気透過量を測定した。その結果を下記表 1 に示す。

[0039]

		表】	
残	存超薄膜部	酸素透過量1	水蒸気透過量"
σ	厚さ(μm))	
実施例2	2	1.0 ~2.0 ×10°	8 ~ 1 0
実施例3	5	$1.0 \sim 2.0 \times 10^4$	5~7
実施例4	10	2.0×10^{3}	$3\sim4$
表透過量1°0)単位は、c	c/m² · 24hr · 3	2 3°C

酸素透過

水蒸気透過量²・の単位は、g/m²・24hr・40℃・90%RH

前記表1から明らかなように未貫通孔に対応する残存超 薄膜部の厚さを調節することにより酸素透過量および水 蒸気透過量を制御できることがわかる。特に実施例4の 多孔質OPPフィルムは酸素透過量が6000~200 00cc/m²·24hr·23℃であることが要求さ れる青果物鮮度保持用包装材として好適である。

[0040]

[発明の効果] 以上詳述し如く、本発明によれば孔径の 揃った多数の未貫通孔を有し、各種の機能フィルム等に 有用な多孔質有機系フィルム、かかる多孔質有機系フィ ルムを簡単かつ量産的に製造し得る方法を、及び酸素透 過量及び水蒸気透過量が制御された青果物鮮度保持フィ ルムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に用いられる多孔質フィルムの 製造装置を示す正面図。

【図2】図1の製造装置の要部を示す側面図。

【図3】図2のIII - III 線に沿う断面図。


【図4】実施例1の製造工程を説明するための正面図。

【図5】実施例1により製造された長尺多孔質ポリエス テルフィルムを示す断面図。


【符号の説明】

101…ベッド、102…テーブル、103…フレー ム、105…第1ボックス、106…第1ロール、11 6…第2ボックス、117…第2ロール、123…第3 ボックス、124…第3ロール、129…穿孔用ユニッ ト、132、147…円筒体、137、152…コイル パネ、151、143、158、175…ハンドル、1 44、159…圧力調節手段、、160…長尺フィル ム、162…静電除去手段、165、167…長尺多孔 質ポリエステルフィルム、168…未貫通孔。


【図1】




【図3】




[図2]



【図5】



【図4】



フロントページの続き

B29L 7:00

(51)Int.Cl.⁶

B29K 105:04

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.